

## FORMIGÓ SEC FIASA HS-30

### Descripció

El "Formigó Sec Fiasa HS-30" és una mescla regular i homogènia d'àrids ciment i additius en sec que, un cop amassat, presenta molt bones propietats de docilitat, plasticitat i treballabilitat.



### Apliació

Treballs de construcció en general, pavimentacions, impermeabilitzacions i treballs de rehabilitació. No apte per a elements estructurals.

### Subministrament i emmagatzematge

El producte es presenta en:

Sacs de plàstic de 25 kg. garantint la seva conservació i la fàcil manipulació. Es paletitza a raó de 56 sacs/palet (1400 kg), 28 sacs/palet (700 kg), i 32 sacs/palet (800 kg).

Els sacs s'han d'emmagatzemar en zones resguardades de la intempèrie un màxim de 3 mesos.

### Mode d'ús



+



Mesclar el producte en pols amb la quantitat d'aigua indicada. 2,5 l/sac aprox. (consistència plàstica/tova). Es recomana utilitzar aigua de xarxa. Es desaconsellen aigües de pous de característiques dubtoses. No s'han d'usar mai aigües marines.

Amassar la mescla fins a aconseguir una pasta homogènia i sense grumolls, uns tres minuts com a mínim i aplicar. No afegir sorra, ciment ni qualsevol altre producte que modifiqui la formulació original.

És necessari fer constar la importància que té un bon amassat en obra, així com no superar les addicions d'aigua que puguin donar consistències per sobre de la tova.

Temperatures altes poden accelerar el procés de fraguat i temperatures baixes retardar-lo.

No afegir aigua quan el formigó ha començat a fraguar.

No s'ha d'aplicar en condicions de forts vents o pluges, ni amb temperatures per sota de 5° C ni per sobre de 35° C.

## FORMIGÓ SEC FIASA HS-30

### Característiques tècniques

<b>Components</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ciment Pòrtland</li><li>- Arena i àrids de procedència calcària</li><li>- Additiu: Plastificant.</li></ul>
<b>Granulometria</b>	Contínua de 0 a 12mm
<b>Aigua d'amassat %</b>	10% (aprox. 2,5 litres per sac de 25 kg.) per a consistència plàstica/tova.
<b>Dosificació de ciment</b>	$\geq 325 \text{ kg/m}^3$ .
<b>Relació aigua/ciment per a consistència plàstica / tova</b>	$\leq 0,50$
<b>Densitat del formigó endurit</b>	2300 kg/m <sup>3</sup> aprox.
<b>Resistència a compressió</b>	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$ (amb una consistència en con de Abrams entre 6 i 8)
<b>Temperatura d'aplicació</b>	Entre 5°C i 35°C.

Aquestes característiques s'obtenen si els sacs han estat conservats adequadament, amb la dosificació d'aigua indicada i hi ha hagut un temps mínim d'amassat. Si s'incompleteixen aquestes condicions no es podran assolir les característiques anteriors.

### Precaucions de manipulació

Evitar el contacte físic amb els ulls i la pell. En cas de contacte rentar amb aigua. S'aconseja l'ús de guants. En cas de dubte veure la fitxa de seguretat.

Els productes de Fiasa són controlats pel seu laboratori de qualitat. Les dades reflectides en aquesta fitxa es basen en el coneixement i experiència de Fiasa i es donen com a orientació als usuaris. Correspon a aquests la responsabilitat de decidir si aquesta informació és útil i apropiada. La responsabilitat de l'empresa es limitarà al valor de la mercaderia emprada, ja que les condicions d'aplicació queden fora del nostre control.

OFICINES CENTRALS  
C/Sallent, 63  
Tel: 93 877 51 05  
Fax: 93 872 11 85  
08243 MANRESA  
(BARCELONA)  
[www.fiasa.com](http://www.fiasa.com)

PLANTA EL PAPIOL  
C/Torrenteres, 20  
Tel: 93 869 81 82  
Fax: 93 869 81 82  
08754 EL PAPIOL  
(BARCELONA)

PLANTA CALAF  
C/Cami de la fortesa S/N  
Tel: 93 869 81 82  
Fax: 93 869 81 82  
08280 CALAF  
(BARCELONA)

